

 PISOS Y ENCHAPES MARGRES <i>Hace de la construcción un arte</i>	CONTROL DE CALIDAD		CC-T-01-1	
			Version 3.0	Fecha 23-02-2023
	TRAZABILIDAD		Página 1 de 1	

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
Referencia	Guarda Escoba				
Calidad	Primera				
Tonalidad	Roja	Esfumado	Almendra	Ocaso	Miel
					
Acabado	Colonial				
Metodo de moldeo	Extruido				
Superficie	Lisa UGL				
Tamaño	8cm x 25cm				
Peso por unidad	0,500Kg				
Unidades Metro Lineal	4				
Peso Mrteo Lineal	2Kg				



REQUISITOS NORMA TECNICA COLOMBIANA 919 (NTC-919 4ta Actualización)

Características	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parametro establecido en % del tamaño promedio para cada baldosa Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 7,8cmx24,5cm Rango Sup 8,2cmx25,5cm	CUMPLE
Rectilinidad y Ortogonalida	Parametro establecido en % respecto al tamaño de fabricación		+/-1%	CUMPLE
Planaridad	Curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación.		+/-1,5%	CUMPLE

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO

Características	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Absorción de agua	% en masa	NTC 4321-3	%6< E ≤ 10% Grupo AIIb	8,40%
Resistencia a Flexión	Newtom	NTC 4321-4	Minimo 750N	865N
Modulo de rotura	N/mm2		Minimo 9N/mm2	19N/mm2
Resistencia a la abrasión	Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas.	NTC 4321-6-7	NO APLICA	
Coefficiente de fricción	Baldosas a ser empleadas a pisos.	NTC 4321-17	NO APLICA	
Tipo de uso	Pared.			

Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.