


	CONTROL DE CALIDAD		CC-T-01-1	
			Versión 3.0	Fecha 01-07-2020
TRAZABILIDAD			Página 1 de 1	
FICHA TECNICA				
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO				
Referencia	Tableta 30 Cuarzo			
Calidad	Primera			
Tonalidad	Roja 	Naranja 	Morena 	
Método de moldeo	Extruido			
Acabado	Vitrificado			
Superficie	Cuarzo UGL			
Tamaño nominal	30cm x 30cm			
Peso por unidad	2,091Kg			
Unidades por m ²	11			
Peso por m ²	23Kg			
REQUISITOS NORMA TECNICA COLOMBIANA 919 (NTC-919 5ta Actualización) (ISO-13006)				
Características	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parámetro establecido en % del tamaño promedio para cada baldosa Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 29,4cm Rango Sup 30,6cm	CUMPLE
Rectilineidad y Planaridad	Parámetro establecido en % respecto al Curvatura central y deformidad de las juntas con relación a la diagonal calculada		+/-1%	CUMPLE
			+/-1,5%	CUMPLE
CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO				
Características	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Absorción de agua	% en masa	NTC 4321-3	%6< E ≤ 10% Grupo Allb	9,40%
Resistencia a Flexión	Newton	NTC 4321-4	Mínimo 750N	865N
Módulo de rotura	N/mm2		Mínimo 9N/mm2	29,4N/mm2
Resistencia a la abrasión	Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas.	NTC 4321-6-7	Máximo 1062 volumen removido en mm3	153,1mm3
Coefficiente de fricción	Baldosas a ser empleadas a pisos.	NTC 4321-17	< 0,5 Clase 1 >0,5 Clase 2	Clase 2: Recomendado para usos donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento
Tipo de uso	Pisos.			
Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.				