


 PISOS Y ENCHAPES MARGRES <i>Hace de la construcción un arte</i>	CONTROL DE CALIDAD		CC-T-01-1	
			Version 3.0	Fecha 23-02-2023
	TRAZABILIDAD		Página 1 de 1	

FICHA TECNICA				
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO				
Referencia	Tableta 25			
Calidad	Primera			
Tonalidad	Roja			
Metodo de moldeo	Extruido			
Acabado	Vitrificado			
Superficie	Grafilada y Lisa UGL			
Tamaño	25cm x 25cm			
Peso por unidad	1,43Kg			
Unidades por m²	16			
Peso por m²	23Kg			
REQUISITOS NORMA TECNICA COLOMBIANA 919 (NTC-919 4ta Actualización)				
Características	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Longitud y ancho	El parametro establecido en % del tamaño promedio para cada baldosa Max +/-2% del tamaño de fabricación.	NTC 4321-2	Rango Inf 24,5cm Rango Sup 25,5cm	CUMPLE
Rectilinidad y Ortogonalidad	Parametro establecido en % respecto al tamaño de fabricación		+/-1%	CUMPLE
Planaridad	Curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación.		+/-1,5%	CUMPLE
CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO				
Características	NTC 919 Anexo E	Ensayo aplicado	Pisos y Enchapes Margres S.A.	
Absorción de agua	% en masa	NTC 4321-3	%6< E ≤ 10% Grupo AIIb	8,6%
Resistencia a Flexión	Newtom	NTC 4321-4	Minimo 750N	848N
Modulo de rotura	N/mm2		Minimo 9N/mm2	29,4N/mm2
Resistencia a la abrasión	Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas.	NTC 4321-6-7	Maximo 1062 volumen removido en mm3	147,4mm3
Coefficiente de fricción	Baldosas a ser empleadas a pisos.	NTC 4321-17	< 0,5 Clase 1 >0,5 Clase 2	Clase 2: Recomendado para usos donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento.
Tipo de uso	Pisos.			
Nota: El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.				
PISOS & ENCHAPES MARGRES "Hace de la contrucción un arte"				